

KIEHL Ceradur-eco Polish

5 LTR – VARENUMMER: 8193



PRODUKTBEKRIVELSE

Miljømærket gulvpolysh med elastisk film, der giver en smudsafvisende og rengøringsvenlig overflade. Ikke-metalliseret plejemiddel, hvis fleksible belægning forbliver smidig over tid. Mindre ridser kan udjævnnes ved polering. Skridhæmmende resultat.

EGENSKABER

Uden parfume. Kan genopfriskes ved polering. Til vandbestandige gulve.

Svanemærket (Nordic Swan Ecolabel). Uden parfume.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenummer: 8193
Enhed: 5 liter (dunk)
Type: Gulvpolysh (ikke-metalliseret, elastisk film)
Egenskab: Smudsafvisende, skridhæmmende
Miljømærke: Svanemærket
Parfume: Uden

Ceradur-eco

Ikke metalliseret pleje- og filmdanner

Egenskaber

Selvblankende, ikke metalliseret emulsion med stor filmdannende egenskab. Den elastiske film har samme beskyttende egenskaber som metalliseret polish - men forbliver flexibel. Ridser og andre skader i plejefilmen kan udjævnnes med polering eller spray-polering, der efterlader gulvet glansfuldt og skridhæmmende. Ceradur-eco lever op til ønsket om en skridhæmmende, smudsafvisende og rengøringsvenlig overflade. Den miljørigtige formel tillader produktet at få den Nordiske svanemærkning.

Indhold

Ikke metalliseret polymer dispersion (TBEP-fri), polyethylenvoks, blødgørere, hjælpestoffer.
pH-værdi (koncentrat): ca. 8,5

Anvendelsesområder

Ceradur-eco kan anvendes på vandmodstandsdygtige gulve – hårde såvel som elastiske, PVC, linoleum, gummi, vinyl, lakeret træ, lakeret kork, marmor, granit, terrazzo, polyolefin undtagen i våde rum. Bør ikke benyttes på gulvmaterialer, der fra fabrikken er forsynet med en transparent overfladefilm samt på uforseglet træ og kork. Før anvendelse af Ceradur-eco skal der på PU og PE overflader udføres vedhæftningstest.

Anvendelse

Man skal sikre sig at gulvet er helt tørt inden udlægning af Ceradur-eco. Udlæg og fordel Ceradur-eco med f. eks. fladmop. Produktet må ikke indtørre i moppen. Luk dunken omhyggeligt efter brug.

Udlægning på afrenset gulv:

Afhængig af gulvets sugeevne udlægges 2-3 lag.
Udlægningsinterval ca. 30 min.

Udlægning efter topafrensning:

Udlæg 1-2 lag med ca. 30 minutters interval.

Spray-polering og vedligeholdelse:

Dosering: 1:1 i koldt vand. Udlægges med spray.
Kan H-S poleres med ca. 1000 RPM.

Polering:

Den helt tørre overflade kan poleres med polermaskine (1000 RPM) monteret med polerrondel. Bibeholder den skridhæmmende effekt.



Polish

Forbrug pr. m²

Etablering: 25 ml. pr. lag
Udlægning efter grundig rengøring: 25 ml. pr. lag
Spraypolering: 1,5 ml.

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Emballage

Karton 2 x 5 l
200 l tromle

Vare-nr. j 20 12 05
Vare-nr. j 20 12 72

Tåler ikke frost!

